



Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o. o.
NIP: 764-21-00-379

64-920 Piła
ul. Lutycka 45
tel. 067 215-91-00
fax. 067 215-91-20
www.profil.pila.pl
<https://profil.pila.pl>

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/19.

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
SN2, SN4, SN8, SN16
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o litej ścianie - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, o średnicach DN/OD 110÷500, z kielichem normalnym. Połączenia rur wykonane są za pomocą kielichów, uszczelnianych uszczelkami gumowymi lub pierścieniami elastomerowymi np. **Din-Lock**. Symbol obszaru zastosowania „UD”, pod i poza konstrukcjami budowli dla sztywności obwodowych SN2, SN4, SN8 i SN16, dla SN2 obszar zastosowania „U”, poza konstrukcjami budowli.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
PROFiL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Lutycka 45.
PROFiL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Lutycka 45.
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy.
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
4
- Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1401-1+A1:2023-09 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy.
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1. Zawartość PVC w masie rury lub kształtki.	Zawartość PVC w masie rury, co najmniej 80 % masy rur i 85 % masy kształtek wtryskiwanych. Zgodne z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 5.1.	
2. Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne dla rur i kształtek.	Brak uszkodzeń w trakcie badania. Badanie materiału rury lub kształtki wykonywane na próbce w postaci rury. Zgodna z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 5.3.i 5.4	



Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o. o.
NIP: 764-21-00-379

64-920 Piła
ul. Lutycka 45
tel. 067 215-91-00
fax. 067 215-91-20
www.profil.pila.pl
<https://profil.pila.pl>

3. Wygląd zewnętrzny.	Widoczne powierzchnie rur i kształtek są gładkie, czyste i pozbawione zarysowań, widocznych zanieczyszczeń lub porów i jakichkolwiek innych niejednorodności powierzchni. Końce rur i kształtek obcięte równo i prostopadle do ich osi w strefie cięcia. Zgodny z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 6.1.	
4. Barwa.	Rury i kształtki są wybarwione w całym przekroju ścianki. Barwa jest pomarańczowo-brązowa (w przybliżeniu RAL 8023 ¹). Zgodna z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 6.2.	
5. Cechy geometryczne.	Średnica zewnętrzna rury lub kształtki DN/OD od 110 do 500 [mm]. Zgodne z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 7.1.	
6. Właściwości mechaniczne.	Szywność obwodowa: SN $\geq 2\text{kN/m}^2$ dla rur SN2, SDR 51 SN $\geq 4\text{kN/m}^2$ dla rur SN4, SDR 41 SN $\geq 8\text{kN/m}^2$ dla rur SN8, SDR 34 SN $\geq 16\text{kN/m}^2$ dla rur SN16, SDR 27,6 Zgodne z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 8.	
7. Odporność na uderzenia (metoda spadającego ciężarka) dla rur. Udarność w temperaturze 0°C.	TIR $\leq 10\%$, rura chłodzona w powietrzu, masa ciężarka typ D90, zależna od d_m max, wysokość spadku $h=2000$ mm. Zgodne z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 8.1.1.2.	
8. Możliwość stosowania w zimnym klimacie.	Rury oznaczone są kryształkiem lodu ❄️ Zgodne z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 13.	
9. Temperatura mięknienia według Vicata (VST).	VST ≥ 79 °C dla rur i VST ≥ 77 °C ^a dla kształtek, Zgodnie z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 9.1 i 9.2.	
10. Skurcz wzdluzny.	$\leq 5\%$. Na rurach nie powinny pojawić się pęcherze ani pęknięcia. Temperatura badania 150 °C Czas zanurzenia dla: $e \leq 4$ mm - 30 min $4 \text{ mm} < e \leq 16$ mm - 60 min $e > 16$ mm - 120 min. Zgodnie z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 9.1.	
11. Zmiany w wyniku ogrzewania tylko dla kształtek.	Temperatura badania zależna od grubości ścianki kształtki. Temperatura badania 150 °C Czas ogrzewania dla: $e \leq 10$ mm - 30 min $e > 10$ mm - 60 min, Zgodnie PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 9.2.	
12. Odporność na dichlorometan w określonej temperaturze.	Brak oddziaływania. Temperatura badania 15 ± 1 °C, czas zanurzenia 30 min. Zgodnie PN-EN 1401-1:2023-09, pkt 9.1.	
13. Szczelność połączeń.	Brak przecieku. Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym przy ciśnieniu 0,5 bara. Zgodna z PN-EN 1401-1+A1:2023-09, pkt 10.	
14. Wskaźnik pełzania	$< 2,0$. Załącznik B3 wg PN-EN 1401-1+A1:2023-09.	
15. Odporność chemiczna.	Systemy przewodów rurowych z PVC-U są odporne, w szerokim zakresie odczynu pH, na korozję spowodowaną działaniem wody, takiej jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe, jak i wody gruntowe. W przypadku systemów przewodów rurowych zgodnych z EN 1401 przeznaczonych do przesyłania chemicznie zanieczyszczonych ścieków, takich jak ścieki przemysłowe, należy uwzględnić ich odporność chemiczną i temperaturową. Informacje dotyczące odporności chemicznej materiału PVC-U podano w ISO/TR 10358:1993. Załącznik B.4 wg PN-EN 1401-1+A1:2023-09.	
16. Odporność na ścieranie.	Rury i kształtki zgodne z EN 295-3 są odporne na ścieranie. W szczególnych przypadkach ścieralność można oznaczać zgodnie z metodą badania podaną w EN 295-3. Załącznik B.5 wg PN-EN 1401-1+A1:2023-09.	

 	 Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o. o. NIP: 764-21-00-379	64-920 Piła ul. Lutycka 45 tel. 067 215-91-00 fax. 067 215-91-20 www.profil.pila.pl https://profil.pila.pl
--	--	--

17. Chropowatość hydrauliczna.	<p>Zgodnie z PKN-CEN/TS 15223:2017, wewnętrzne powierzchnie rur i kształtek są gładkie hydraulicznie. Konstrukcja połączeń i kształtek zapewnia osiągnięcie dobrych parametrów hydraulicznych. Wartość bezwzględnego współczynnika chropowatości dla rur produkcji PROFIL wynosi:</p> <p>dla $dn < 100$ mm $k=0,01$ mm, dla $dn \geq 100$ mm $k=0,05$ mm.</p> <p>Współczynniki chropowatości (uwzględniające straty ciśnienia poprzez opór tarcia powierzchni rury w czasie przepływu turbulentnego) przyjęto dla przewodów z PVC-U z bocznymi dopływami i studzienkami rewizyjnymi $k=0,4$mm (0,0004m), natomiast dla przewodów tranzytowych bez dopływów lecz z małą ilością studzienek przelotowych $k=0,25$mm (0,00025m). Załącznik B.6 wg PN-EN 1401-1+A1:2023-09.</p>	
---------------------------------------	---	--

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**


W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiktor Kupraszewicz - Specjalista ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

(M.p.)


WYTWÓRNIĄ PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC
Spółka z o.o. z siedzibą w Piłie
64-920 PIŁA, ul. Lutycka 45
tel. (067) 215-91-00, fax 215-91-20
NIP 764-21-00-379


Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC
PROFIL Sp. z o.o.
Specjalista ds. Jakości
Dr inż. Wiktor Kupraszewicz

Piła, dn. 01.03.2024r.

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)